



Metylan

METYLAN

Флізелін Преміум

Клей для флізелінових шпалер

ПРИЗНАЧЕННЯ

Клей на основі метилцелюлози, призначений для наклеювання флізелінових шпалер (гладеньких та рельєфних).

ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ

- Наносити прямо на стіну
- Стійкість до надмірної вологості
- Підвищена міцність приклеювання
- Можливість корегування шпалерного полотна
- Висока стійкість до вологості
- Стійкість до температурних коливань
- Підходить для вапняних та цементно-піщаних основ
- Шпалери легко знімаються при наступному ремонті

УВАГА

- Метод нанесення клею на стіну підходить тільки для флізелінових шпалер
- Фарбувати шпалери рекомендується не раніше ніж через 24 години після приклеювання

ТУ У В.2.7-24.6-21685172.005:2006

СКЛАД

Метилцелюлоза, синтетична смола.

УПАКОВКА

Пачка 250 г (усередині – герметичний пакет).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Зберігайте клей у сухих прохолодних приміщеннях.
- У разі потрапляння клею в очі негайно промийте їх великою кількістю проточної води (протягом 10 хв). За необхідності зверніться до лікаря.
- Тримайте подалі від дітей!

СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

36 місяців від дати виготовлення.

Після завершення строку придатності утилізувати з побутовим сміттям.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ

Хенкель АГ & Ко. КГаА, Хенкельштрассе, 67, Д-40191, Дюссельдорф, Німеччина.

Упаковано для роздрібного продажу та розповсюджується ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)».



Henkel

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІШУВАТИ



Вміст пачки поступово висипте в холодну воду, інтенсивно перемішуючи протягом 20–30 секунд.



Через 20 хвилин знову перемішайте клей, після чого він буде готовий до застосування.

Показники в таблиці представлені з розрахунку на пачку масою нетто 250 г.

ПРИЗНАЧЕННЯ	Площа поверхні, що обклеюється, м ²	Пропорції для приготування	Кількість води на пачку клею, л	Кількість рулонів*	Кількість рулонів**
Підготовка поверхні, що обклеюється	70–80	1:40	10	–	–
НАКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕР					
Шпалери на гладенькій флізеліновій основі	30–32	1:20	5	5–6	1
Шпалери на рельєфній флізеліновій основі	25–30	1:18	4,5	4–5	Близько 2

*Стандартний рулон шпалер 10,05 м x 0,53 м.

**Шпалери на гладенькій флізеліновій основі 25 м x 1,06 м, шпалери на рельєфній флізеліновій основі 25 м x 0,75 м.

Використовуйте тільки чисті воду, посуд та інструменти.

ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ



Зніміть старі шпалери, ретельно очистьте стіни, зашпаклюйте тріщини та діри.



Стіни попередньо рекомендується обробити клеєм для шпалер (див. таблицю).



Рівномірно нанесіть на стіну клей, приготовлений згідно з пропорціями, вказаними в таблиці.



Наклейте шпалери, дотримуючись вказівок їхнього виробника.